

**MŰSZAKI ADATLAP****REFMON Cast 95 Sp**

Leírás: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> alapú, formázott tűzálló anyag.

**VEGYI ÖSSZETÉTEL %:**

	<b>TIPIKUS</b>	<b>ELŐÍRT</b>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	94,5	> 92
SiO <sub>2</sub>	0,3	< 1,0
CaO	1,6	< 2,5
MgO	3,0	> 2,5

**FIZIKAI JELLEMZŐK:**

	<b>TIPIKUS</b>	<b>ELŐÍRT</b>
Hideg nyomószilárdság, N/mm <sup>2</sup>	55	> 40
Testsűrűség, g/cm <sup>3</sup>	3,1	> 2,9
Nyitott porozitás, %	17	< 20
Alkalmazási hőmérséklet határ °C:	1750	