

**Technikai adatlap****REFMON MuI 85**

Leírás: Keramikus kötésű, kiváló meleg terhelhetőségű tűzálló anyag, jó hőlkésállósággal

VEGYI ÖSSZETÉTEL %:

	TIPIKUS	ELŐÍRT
Al ₂ O ₃	62	60-65
SiO ₂	35	32-37
CaO+MgO	1,5	1,3-1,7
Fe ₂ O ₃	1,1	< 1,3
Na ₂ O	0,06	< 0,2

FIZIKAI JELLEMZŐK:

	TIPIKUS	ELŐÍRT
Hideg nyomószilárdság, N/mm ²	38	> 35
Testsűrűség, g/cm ³	2,5	> 2,35
Nyitott porozitás, %	22	< 25
Hosszváltozás 1000 °C-nál %:	0,5	
Alkalmazási hőmérséklet határ °C:	1650	